



## PFLEGE-ÖL

Ideal zum auffrischen und pflegen von Hartwachs- Öl Oberflächen.



3079 Farblos matt



3081 Farblos seidenmatt



3098 Farblos halbmatt (R9)



3440 Weiß transparent



1 ANSTRICH

### Produktbeschreibung:

Osmo Pflege-Öl dient der Grund- und Unterhaltspflege von geölten oder gewachsenen Holzfußböden. Stumpfe und matte Böden werden mit Pflege-Öl aufgefrischt. Durch die rechtzeitige Anwendung von Pflege-Öl - das rohe Holz darf nicht offen liegen - können zeitaufwändige Schleifarbeiten und Renovierungsanstriche vermieden werden. Auch zum Anpassen des Glanzgrades geeignet. Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser gemäß DIN 68861-1A – keine Wasserflecken. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

### Anwendungsbereiche:

Für die Pflege aller geölten Hölzer mit Hartwachs-Öl Oberfläche: Massivholzdielen, Landhausdielen, Parkett, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden sowie Treppen und Möbeloberflächen. Besonders empfohlen für den Objektbereich (z.B. Restaurants, Museen und andere stark beanspruchte Böden).

### Inhaltsstoffe:

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl) und Wachse, Paraffine, Titandioxid (nur 3440), Sikkative (Trockner), wasserabweisende Additive, entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). VOC-Gehalt gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt.

### Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 0,85-0,95 g/cm<sup>3</sup>

Viskosität: 40-60s DIN 53211/3 mm

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: > 60 °C nach DIN EN ISO 2719

pH-Wert: nicht erforderlich

### Lagerfähigkeit:

5 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

### Vorbereitung:

Die geölte Holzoberfläche muss sauber, trocken und staubfrei sein. Die Oberfläche mit Osmo Intensiv-Reiniger gründlich reinigen und mit klarem Wasser nachwischen.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich - insbesondere bei unbekanntem Untergründen - ein Probeanstrich vorzunehmen.

### Verarbeitung:

Osmo Pflege-Öl ist gebrauchsfertig. Vor dem Gebrauch gut aufschütteln oder bei größeren Gebinden (2,5 L und 10,0 L) gut aufrühren. Mit einer Osmo Fußbodenstreichbürste, einem Flächenstreicher, Spachtel oder der Osmo Mikrofaserrolle dünn auftragen und mit einem weißen Pad einmassieren. Überschüsse entfernen. Auf kleineren Flächen kann das Pflege-Öl auch mit einem fusselfreien Lappen aufgebracht werden. Bei guter Belüftung trocknen lassen.

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

### Trocknungszeit:

Ca. 3-5 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen.



Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

#### Ergiebigkeit:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 40-60 m<sup>2</sup>/1 l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

#### Hinweise:

Liegt rohes oder bereits vergrautes Holz vor, muss die Oberfläche geschliffen und mit Osmo Hartwachs-Öl behandelt werden.

#### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbe-

wahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

#### Entsorgung:

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

#### Farbtöne:

3079 Farblos matt  
3081 Farblos seidenmatt  
3098 Farblos halbmatt (R9)  
3440 Weiß transparent

#### Gebindegrößen:

1,0 l; 2,5 l; 10 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 12/20